

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

COPRIMAX

Опис

COPRIMAX – екологічна акрилова фарба, паропроникна, з матовим ефектом для інтер'єрів. Продукт має хорошу покривельність, добре миється і відмінну білизну. Є в широкій гамі пастельних кольорів.

Сфера застосування

Внутрішні стіни і стелі інтер'єрів, відшпакльовані або вирівняні, нові або вже пофарбовані стіни.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши можливі частини, що відшаровуються. У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS. Для збільшення покривельності нанести пігментований ґрунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS. На поверхні в хорошому стані можна наносити продукт без використання закріплювального засобу. Чекати щонайменше 6 годин перед нанесенням оздоблювальних продуктів.

Спосіб нанесення

Нанести два шари матеріалу COPRIMAX, розведеного в залежності від інструменту, що використовується для нанесення. Нанесення пензлем: розвести питною водою на 30-40% як для першого так і для другого шару; валиком: розвести водою на 30% питною водою; розпилювачем: розвести питною водою на 25 - 30% як для першого так і для другого шару.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Пензель: розвести питною водою на 30 - 40% Валик: розвести питною водою на 30% Розпилювач: розвести питною водою на 25 - 30%
Витрата	4 - 5 кв.м/л у 2 шари
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, розпилювач (сопло 1.7 мм)
Температура нанесення	+5°C - +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 1.30 год (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	4 дні (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, органічні та неорганічні добавки, що полегшують процес нанесення та плівкоутворення.
Питома вага	1.57 кг/л +/- 3%
pH	8 - 9
В'язкість	22,000 +/-5% CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°C).
Температура зберігання	+2°C - +36°C. Боїться морозу
Паропроникність Sd:	ВИСОКИЙ: SD 0,0005 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Стійкість до миття:	Клас 3 (UNI EN ISO 11998:2006)
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/a; VOC: 10 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
кольори	Білий + кольори з картки
Фасування	4 - 10 -14л

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. Нанести екологічну, акрилову фарбу, паропроникну, матову типу COPRIMAX компанії OIKOS. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вищезазначене, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.