

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС CRILUX

## Технічні характеристики

CRILUX - це спеціальний укріплюючий ґрунт на основі акрилових смол, паропроникний, для пористих основ. Завдяки своїм технічним характеристикам, сприяє зміцненню поверхонь, схильних до осипання, покритих гіпсовою штукатуркою, а також підходить для укріплення нових стін. Відповідає нормативам DIN 52 615 та DIN ISO 4624. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

## Сфера використання

Внутрішні стіни.

## Підготовка поверхні

Очистити поверхню для декору, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки поверхня має бути добре висушена та витримана.

## Спосіб нанесення

Розвести CRILUX і нанести за допомогою пензля або валика. У разі нової штукатурки переконайтеся, що поверхня добре висушена.

## Оздоблення/ Захисні засоби

Оздоблювальні продукти лінії Interior Acrylic Paint компанії OIKOS

## Технічні характеристики: нанесення

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Розведення                | 1:3 питною водою для поверхонь зі старою фарбою, слідами бруду     |
|                           | 1:5 питною водою для оштукатурених поверхонь з гарним поглинанням  |
|                           | 1:8 питною водою для поверхні з дуже високою поглинаючою здатністю |
| Витрата                   | 20-60 кв.м./л, залежно від поверхні, яку необхідно ізолювати.      |
| Інструменти для нанесення | Пензлик, валик.                                                    |
| Температура нанесення     | +5°С - +36°С (з відносною вологістю не більше 80%)                 |

SCHEMA TECNICA INT/ci/02/ua

Час візуального висихання

1-2 години ( з відотною вологістю 75%)

Час повного висихання

10 - 12 год (при температурі 20°С з відотною вологістю 75%)

Можливість перефарбовування

через 6 - 8 год (при температурі 20°С з відотною вологістю 75%)

Очищення інструменту

водою

## Технічні характеристики: продукт

|                                                                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Склад                                                                               | Акрилові смоли у водній дисперсії, добавки, що полегшують процес проникнення та зчеплення поверхні.                               |
| Питома вага                                                                         | 1кг/л +/- 3%                                                                                                                      |
| pH                                                                                  | 5 - 6                                                                                                                             |
| В'язкість                                                                           | 50+/- 5% CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25 ° C).                                                                            |
| Температура зберігання                                                              | +2°С+36°С. Боїться морозу                                                                                                         |
| Реакція на вогонь                                                                   | Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.    |
| Опір відшаруванню та прилягання до поверхні                                         | Відповідає нормі DIN ISO 4624                                                                                                     |
| Випробування відриву для оцінки зчеплення                                           | 1,3 Н/кв.мм, розрив зчеплення нижче за поле дії лаку.                                                                             |
| Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE | Клас приналежності: A/h; VOC: 1 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л |
| Фасування                                                                           | 1-4 - 10 - 20 л                                                                                                                   |

## Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані

за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

### **Основні технічні умови**

Ретельно очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. Нанести один або два шари акрилового зміцнювального ґрунту CRILUX компанії OIKOS, що відповідає нормам DIN 52 615 та DIN ISO 4624 для отримання добре ізольованої та готової для нанесення поверхні.

Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - ..... за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

### **Нотатки**

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.