

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС DECORSIL PRIMER

Технічні характеристики

DECORSIL PRIMER компанії Oikos – це спеціальний ґрунт, що перешкоджає утворенню солей, створений на базі силоксанових смол. Продукт має високу проникність, прекрасно зміцнює стіну і перешкоджає появі солей, що утворюються в наслідок скупчення вологи всередині приміщення. Він незамінний як ґрунт для силоксанових фарб для забезпечення високої паропроникності циклів фарбування на всій поверхні стіни, особливо на дифузійній і зневодненій штукатурці. Зі слабким запахом, не горючий, безпечний для людини і навколишнього середовища.

Сфера застосування

Зовнішні та внутрішні стіни історичних споруд і цінних будівель. Насамперед призначений для дифузійної та зневодненої штукатурки.

Підготовка основи

Основи мають бути добре висушені та витримані, нову штукатурку необхідно витримати щонайменше 30 днів для повної карбонізації.

Ретельно очистити або обмити поверхню для видалення частин, що відшаровуються; якщо йдеться про відновлювальні роботи, протікання води має бути усунуто.

Спосіб нанесення

Зачекати повного висихання стіни, перш ніж наносити пензлем або валиком DECORSIL PRIMER. Повторити нанесення в разі сильної присутності солі. Зачекати близько 12 годин, перш ніж наносити продукти оздоблення.

Оздоблення

Оздоблювальними матеріалами лінії Decorsil by OIKOS

Технічні характеристики: нанесення

Розведення

Продукт готовий до використання,
розводити максимум на 10%

Витрата

6 ÷ 8 кв.м/л залежно від поглинаючих
характеристик основи

Інструменти для нанесення

Пензлик, валик

Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 година (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	12 годин (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Силоксанові смоли у водній дисперсії, консерванти та домішки, які полегшують нанесення
Питома вага	1 кг/л +/- 3%
pH	7÷8
В'язкість	50 +/-5% CPS Брукфілд (RVT 20 обертів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Водопоглинання W24	0,01 кг/м² час 1/2 години DIN 52 617 (максимально допустимий рівень 0,5 кг/кв.м, час 1/2 години DIN 52 617).
Парогазопроникність (SD)	0,05 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52 615)
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/h; VOC: 10 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Колір	Прозорий, безбарвний
Фасування	1 – 4 – 10 – 20 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування – не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Нові основи мають бути добре висушені та витримані. У разі відновлювальних робіт протікання води мають бути усунені. Зачекати до повного висихання стіни, потім нанести ґрунт типу DECORSIL PRIMER компанії OIKOS. Повторити нанесення в разі великого вмісту солі. Мають бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.