

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Il Pigmentato

Технічні характеристики

IL PIGMENTATO - це спеціальний фіксуючий пофарбований склад для стін з високою паропроникністю. Склад на основі акрилових смол у водній дисперсії, а також наповнювачів з двоокису титану. Цей продукт, що має чудову проникаючу здатність, крім зміцнення стін дозволяє також обмежити і зробити однорідним поглинання поверхнею. Завдяки хорошій покрівельній здатності, дозволяє заощадити на наступних шарах обробки. Може наноситися на лужні поверхні, вапняну або гіпсову штукатурку, старі стіни, що осипаються, або сильно вбирають поверхні. Матеріал із слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Внутрішні стіни.

Підготовка поверхні

Очистити пофарбовану поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. При новій штукатурці переконатися, що поверхня повністю витримана та висушена.

Спосіб нанесення

Нанести один шар IL PIGMENTATO компанії OIKOS ,розвести на 50-100% питною водою. Покривати можна пензлем, валиком, пульверизатором. Чекати 6-8годин перед нанесенням оздоблення.

Оздоблення/ Захисні засоби

Оздоблювальні продукти лінії Interior by OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	50 - 100% питною водою
Витрата	14-18 кв.м./л, залежно від поверхні
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, пульверизатор (сопло 1.7 мм)
Температура нанесення	+5°С - +36°С (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 2 години (при температурі 20°С з відносною

	вологістю 75%)
Час повного висихання	10 - 12 год (при температурі 20 °С з відотною вологістю 75%)
Можливість перефарбовування	через 6 - 8 год (при температурі 20 °С з відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, наповнювачі, на основі двоокису титану, добавки, що полегшують нанесення та плівкоутворення.
Питома вага	1.3кг/л +/- 3%
pH	8.5 - 9
В'язкість	21,000+/-5% CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25 °С).
Температура зберігання	+2 °С +36 °С. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Паропроникність	0.46 м (максимально дозволена межа 2 м DIN) 52 615)
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/h; VOC: 15 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Колір	Білий + фарби з карти "Відтінки білого" за системою DCS by Oikos.
Фасування	1 - 2,5 - 4 - 10 - 14 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні

перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки поверхня повинна бути добре висušена та витримана. Нанести акриловий ґрунт типу IL PIGMENTATO компанії OIKOS. Чекати 6 - 8 годин перед нанесенням фінішної обробки. Повинні бути дотримані правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.