

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС IL PRIMER

Технічні характеристики

IL PRIMER - це спеціальний закріплюючий склад, ідеальний для фактурних, гіпсових, лужних і жорстких штукатурок, для старих стін і, в цілому, для пористих поверхонь. Продукт має відмінні характеристики в області проникності, затвердіння та дихальної здатності основи. Він надає штукатурці щільності, полегшуючи скріплення продуктів на основі вапна, старої штукатурки, шпакльованих поверхонь, густо накладених фарб та штучно зістарених поверхонь з ефектом легкої жорсткості. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Для внутрішніх стін. Ідеальний як основа для вирівнювання поверхонь, для старої штукатурки та декоративної оздоблювальної штукатурки.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки поверхня має бути добре висушена та витримана.

Спосіб нанесення

Розвести IL PRIMER на 50 - 100% питною водою (залежно від стану поверхні) та нанести одним шаром за допомогою пензля, валика або розпилювача з соплом 1,7 мм. Зачекати 6 годин, перш ніж перейти до нанесення оздоблювальних продуктів.

Оздоблення/захисні засоби

KREOS, RAFFAELLO DECOR STUCCO, MADREPERLATO, COCCIO ANTICO та COCCIO ANTICO E DESIGN, STUCCO PER RASATURA компанії OIKOS

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Для погано поглинаючих поверхонь 50% питної води, для нормально поглинаючих поверхонь - 75%, для сильно поглинаючих поверхонь 100% питної води
Витрата	15-20 дов.м./л в залежно від поглинаючої здатності поверхні
Інструменти для нанесення	Пензель, валик або розпилювач (з соплом 1,7 мм).

Температурананесення	+5 °C - +36 °C
Час візуального висихання	1-2 години (при температурі 20°C із відотною вологістю 75%)
Час повного висихання	10-12 годин (при температурі 20°C із відотною вологістю 75%)
Можливість переквишування	Через 6-8 годин (при температурі 20°C із відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, наповнювачі на основі двоокису титану, добавки, що полегшують нанесення.
Питома вага	1,35 кг/л +/- 3%
pH	8,5 - 9
В'язкість	17.000 +/- 5% CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2 °C +36 °C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/h; VOC: 8 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Колір	Білий
Фасування	1 - 2,5 - 4 - 10 - 14 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні

перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. Нанести один шар закріплювального засобу IL PRIMER компанії OIKOS для отримання добре ізольованої поверхні, готової до нанесення продуктів обробки.

Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.