

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС NEOFIX

Технічні характеристики

NEOFIX - це дихаючий фіксуючий акриловий ґрунт для внутрішніх робіт. Його склад на основі особливих акрилових смол із дуже дрібних частинок робить продукт глибоко проникаючим (до 5 мм), забезпечуючи ефективне зміцнення та ізоляцію стіни; найбільше підходить для крихких або сильно поглинаючих поверхонь, старих штукатурок, стін з азбестоцементу і, в цілому, для всіх видів внутрішніх поверхонь. Зі слабким запахом, негорючий, максимально безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Внутрішні стіни

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки поверхня повинна бути добре висушена та витримана.

Спосіб нанесення

На поверхню із середнім поглинанням, нанести один шар NEOFIX, розведеного на 50% питною водою. На поверхні, що відшаровуються, погано абсорбують, нанести два шари матеріалу, розведеного на 100% питною водою. Другий шар наносити поки перший ще вологий, працюючи пензлем, валиком, пульверизатором (сопло 1.3 мм). Чекати 4-6 годин перед нанесенням оздоблення.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	50 - 100% питною водою
Расхід	14- 18 дов.м/л в залежності від поверхні
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, пульверизатор (сопло 1.3 мм)
Температура нанесення	+5°С - +36°С (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 2 години (при температурі 20°С з відносною вологістю 75%)
Час повного висихання вологістю 75 %	10 - 12 годин (при температурі 20°С з відносною вологістю 75%)

Можливість перефарбовування через 4 - 6 годин (при температурі 20° C відносною вологістю 75%)

Очищення інструменту водою

Технічні характеристики: продукт

склад Акрилові смоли у водній дисперсії та добавки, що полегшують процес нанесення та зчеплення з поверхнею.

Питома вага 1кг/л+/-3%

pH 7 - 8

В'язкість 50+/-5% CPS Брукфілд(RVT20проборотів/хвпри25 ° C).

Температура зберігання +2° C+36° C. Боїться морозу

Реакція на вогонь Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.

Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE Клас приналежності: A/h; VOC: 1 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л

Фасування 1 - 4 - 10 - 20 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих заходів; тара, залишки та випадкові розсіювання можуть бути усунені за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки поверхня повинна бути добре висушена і витримана. На поверхню із середньою поглинанням нанести один шар NEOFIX. На поверхні, що відшаровуються, погано абсорбують, нанести два шари.

Другий шар наносити, коли перший ще вологий. Чекати 4 - 6 годин перед нанесенням оздоблення.
Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв.м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються поза рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.