

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

NEOKRYLL

Технічні характеристики

NEOKRYLL by OIKOS – це прозорий акриловий ґрунт для зовнішніх поверхонь. Його склад на основі спеціальних акрилових смол з дуже дрібних частинок робить продукт глибоко проникаючим (до 5 мм), забезпечуючи дієве зміцнення та ізоляцію стіни. В першу чергу призначений для стін з сильно поглинаючою поверхнею, стін зі старими фарбами і штукатурками, що обсипаються, стін з бетону, цегляної кладки, фіброцементу і, в цілому, для всіх видів стін. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Зовнішні та внутрішні стіни.

Підготовка поверхні

Застосовувати до кінця суху і витриману поверхню. Нова штукатурка повинна витримуватись не менше 30 днів для забезпечення повної карбонізації. Ретельно очистити або вимити поверхню для видалення частин, що відшаровуються. Якщо йдеться про відновлювальні роботи, підтікання води повинні бути усунені.

Спосіб нанесення

На поверхні з нормальним поглинанням нанести один шар NEOKRYLL by OIKOS, розведений на 50% питною водою. На поверхні з високим вбиранням або крейдовими поверхнями, нанести два шари складу, на невисохлу поверхню - розведений на 100% питною водою. Наносити продукт можна пензлем, валиком або розпилювачем (з соплом 1,3мм). Зачекати 4-6 годин перед тим як наносити оздоблення.

Оздоблення

Декоративне оздоблення лінії Exterior.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	50-100% питною водою, в залежності від вбирання поверхні.
Витрата	14 - 18 кв.м/л у два шари, залежно від поглинаючої здатності поверхні
Інструменти для нанесення	Пензель, валик або розпилювач (з соплом 1,3 мм).

Температура нанесення	+5 °C - +36 °C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 2 години (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	10 - 12 годин (при температурі 20 °C щодо вологості 75%)
Можливість перефарбовування	через 4 - 6 годин (при температурі 20 °C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, добавки, що полегшують процес нанесення та проникнення.
Питома вага	1 кг/л +/- 3% (Білий)
pH	7 - 8
В'язкість	50 +/- 10% CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/мин при 25 °C)
Температура зберігання	+2 °C +36 °C. Боїться морозу
Реакція га вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Парогазопроникність (SD)	Відповідає стандарту DIN ISO 4624.
Опір відриву	1,3 N/мм ² , розрив зчеплення нижче за поле дії складу.
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/h; VOC: 2 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Колір	Безбарвний
Фасування	1 - 5 - 10 - 20 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких

особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Нові поверхні повинні бути сухими та витриманими. При поверхнях з нормальним вбиранням, нанести один шар акрилового ґрунту такого, як NEOKRYLL by OIKOS. На поверхні з високим вбиранням або крейдовими повернями, нанести два шари NEOKRYLL, не чекаючи висихання. Зачекати 4 - 6 годин перш ніж наносити оздоблення.

Повинні бути дотримані правила нанесення.

Вартість.....за кв. м., включаючи матеріал та роботу, будівельні риштування не включені.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.