

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

AGGRAPPANTE ECOLOGICO

Технічні характеристики

AGGRAPPANTE ECOLOGICO – це спеціальний акриловий ґрунт для непористих і погано абсорбуючих поверхонь, таких як: оцинковане залізо, пластиковий ламінат, алюміній, ПВХ тощо. Можна покрити емалями та декоративними продуктами. Без формальдегіду.

Сфера застосування

Для непористих і погано абсорбуючих поверхонь, таких як: оцинковане залізо, пластиковий ламінат, алюміній, ПВХ. і т.д., для внутрішніх поверхонь.

Підготовка основ

Повністю очистити основу, видалити залишки жиру спеціальним засобом і зашкурити, використовуючи наждачний папір "нульовку".

Спосіб нанесення

Нанести валиком або пензлем один шар розведеного на 5% питною водою складу AGGRAPPANTE ECOLOGICO.

При нанесенні розпилювачем (сопло 1,3 - 1,7 мм) – розбавити продукт питною водою на 10 -15%.

Оздоблення

ECOSMALTO UNIVERSALE, ECOSMALTO FERROMICACEO, ECOSMALTO METALLIZZATO by OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Для нанесення <u>валиком або пензлем</u> : 5% питною водою; для розпилювача: 10 –15% питною водою
Витрата	10 ÷ 12 кв.м/л в один шар, залежно від поверхні
Інструменти для нанесення	Пензель для акрилових емалей, валик, фарбопульт. (Сопло 1,3 - 1,7мм)
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Час повного висихання	6 годин (при температурі 20°C із відотною вологістю 75%)
Повторне покриття	6 годин (при температурі 20°C із відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, органічні та неорганічні пігменти, інші домішки, що полегшують нанесення, утворення плівки та зчеплення з поверхнею.
Питома вага	1,3 кг/л +/- 3%
pH	9 ÷ 10
В'язкість	4.000 – 12.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 оборотів/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Стійкість до миття	Відповідає нормі DIN 53778, витримує як мінімум 1000 абразивних циклів.
Опір злущуванню (прилягання)	Відповідає нормі DIN 53778, витримує понад 5000 абразивних циклів
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/i; VOC: 60 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 140 г/л
Колір	Білий + палітра кольорів
Фасування	0,75 – 2,25 л



Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування - не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, видалити залишки жиру спеціальним засобом та зашкурити дрібним наждачним папером. Нанести один шар праймера на водяній основі типу AGGRAPPANTE ECOLOGICO by OIKOS.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it