

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ECOPROTETTIVO FERRO

Технічні характеристики

ECOPROTETTIVO FERRO by OIKOS – це прозоре, на 100% акрилове, захисне покриття для металевих поверхонь. Не жовтіє, стійке до стирання, водовідштовхувальне та добре миється, незмінне з часом. Ідеально захищає металеві поверхні, підкреслюючи при цьому красу і престижність оздоблення. З глянцеvim ефектом. Продукт має декоративну функцію, а не антикорозійну. Ідеально підходить для захисту ECOSMALTO FERROMICACEO by OIKOS від бруду і зносу. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та довкілля.

Сфера застосування

Захист для оздоблення ECOSMALTO FERROMICACEO by OIKOS.

Підготовка основи

Очистити поверхню, що захищається, і видалити залишки жиру спеціальним засобом.

Спосіб нанесення

Пензлем або валиком нанести один-два шари нерозбавленого ECOPROTETTIVO FERRO з інтервалом у 6 годин між шарами. При нанесенні ECOPROTETTIVO FERRO розпилювачем (сопло 0.8 – 1.3 мм) розбавити на 5 – 10% питною водою.

Оздоблення

ECOSMALTO ECOLOGICO by OIKOS

Технические характеристики: нанесення

Розведення	Валик або пензлик: продукт готовий до нанесення; розпилювач: 5 cc 10% питною водою
Витрата	12 ÷ 14 кв. м/л в один шар, в залежності від основи
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, розпилювач (сопло 0,8 – 1,3 мм)
Температура нанесення	+ 5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 2 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)



Час повного висихання	12 годин (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад:	Акрилові смоли у водній дисперсії та інші домішки, що полегшують нанесення та сприяють плівкоутворенню.
Питома вага:	1 кг/л +/- 3%
РН:	8 ÷ 9
В'язкість:	600 – 1.200 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 обертів/хв. при 25°C)
Температура зберігання:	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь:	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Стійкість до стирання:	Відповідає нормі DIN 53 778, витримує більше 5000 абразивних циклів
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE:	Клас приналежності: A/d; VOC: 55 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 130 г/л
Фасування:	0,75 – 2,25 л

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування – не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.



Основні технічні умови

Очистити поверхню, на яку плануємо нанести захисне покриття, і видалити залишки жиру спеціальним засобом. Нанести два шари захисного складу для металів типу ECOPROTETTIVO FERRO by OIKOS. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.

