

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС **ECOIMPREGNANTE LEGNO**

Технічні характеристики

Прозорий екологічний засіб для обробки деревини. Завдяки своїй спеціальній формулі, зпродукт захищає дерево від атмосферних впливів, УФ променів, від шкідників, грибків, зберігаючи натуральну красу дерева. Легко і швидко наноситься, не жовтіє, не утворює на поверхні плівку, а проникає в пори дерева, а також не відшаровується з часом і тому не потребує шліфування. Продукт сертифікований у класі емісії "A+" (Наказ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 р.).



Сфера застосування

Захист і покриття дерев'яних поверхонь для внутрішніх поверхонь.

Підготовка основ

Ретельно очистити поверхню, видалити залишки пилу та бруду. Смолисте дерево має бути очищене відповідним продуктом.

Спосіб нанесення

На дерево з нерівномірним абсорбуванням, або дуже забруднене, рекомендується попередньо нанести перший шар ECOIMPREGNANTE LEGNO, розведений на 10% питною водою. На будь-які інші вже підготовлені поверхні нанести кілька шарів ECOIMPREGNANTE LEGNO валиком, пензлем, розпилювачем (сопло 1,3 - 1,7 мм) або тонкою ганчіркою доти, доки дерево буде добре поглинуте. Нанести продукт на дерево з вологістю менше 15%.

Оздоблення

Якщо матеріал потребує особливого захисту, нанести один шар ECOPROTETTIVO LEGNO by OIKOS



Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Матеріал готовий до використання
Витрата	12÷14 кв.м/л в один шар, залежно від підкладки.
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, ганчірка, розпилювач (сопло 1,3 - 1,7 мм).
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 – 2 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	24 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Повторне покриття	6 годин (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії та консервуючі добавки для захисту дерева від паразитів.
Питома вага	1,02 кг/л +/- 3%
pH	8 ÷ 8,5
В'язкість	50 CPS +/-5% Brookfield (RVT 20 об/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/e; VOC: 50 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 130 г/л
Клас емісії	"A+" (Указ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 року).
Колір	Прозорий + палітра кольорів
Фасування	0,75 – 2,25 л



Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування - не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні характеристики

Очистити поверхню, що фарбується, і видалити пил і бруд. Нанести кілька шарів розчинника для дерева ECOIMPREGNANTE LEGNO by OIKOS до тих пір, поки дерево наповниться просоченням. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.

