

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС RASATURA ALLA CALCE

Технічні характеристики

RASATURA ALLA CALCE компанії Ойкос - це спеціальний склад, що вирівнює на основі вапняного тіста, заповнює, вирівнює поверхню. Легко наноситься на зовнішні поверхні. Чудово зчеплюється із поверхнями. Таке міцне зчеплення є однією з найважливіших характеристик продукту, що забезпечують високу паропроникність. RASATURA ALLA CALCE доступний у трьох варіантах, що відрізняються зернистістю: ДРІБНА, СЕРЕДНЯ, ВЕЛИКА. Висока лужність перешкоджає утворенню плісняви та бактерій. Зі слабким запахом, не горючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера використання

Зовнішні та внутрішні стіни будівель історичних чи престижних.

Підготовка поверхні

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані: нова штукатурка повинна витримуватися щонайменше 30 днів для забезпечення повного карбонування. Ретельно очистити поверхню щіткою або видалити фарбу з метою усунення можливих частин, що відокремлюють: при відновлювальних роботах необхідно видалити можливі інфільтрації води. При пилевиділяючих стінах або штукатурці рекомендується використовувати CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS.

Спосіб нанесення

Нанести шпателем із нерж. сталі ОЙКОС один чи два шари RASATURA ALLA CALCE залежно від бажаної товщини. Чекати 24 год перед нанесенням оздоблювальних матеріалів.

Протягом перших 24÷48 годин після нанесення захистити поверхню від дощу.

Оздоблення

Як оздоблювальні матеріали можна використовувати PITTURA ALLA CALCE ADIGE, VERONA, MARMORINO NATURALE, INTONACO ANTICO by OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення

Готовий до застосування

Витрата

Дрібна: 1,1 кг/кв.м для одного шару, що вирівнює.

товщиною 0,3 мм

Середня: 1,5 кг/кв.м для одного шару, що вирівнює,
товщиною 0,6 мм.Велика: 1,8 кг/кв.м для одного шару, що вирівнює, товщиною 0,8
мм.

Інструменти для нанесення	Затирка з нерж. сталі ОЙКОС
Закріплювальні засоби	CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1,30÷2 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	24 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Перекривність	24 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою
Попередження	Захищати поверхні від дощу як мінімум перші 24-28 годин після нанесення.

Технічні характеристики: продукт

Склад	Вапняне молоко, наповнювачі, мармурові грануляти різної зернистості, двоокис титану, неорганічні пігменти.
Питома вага	1,7кг/л+/-3%
Гранулометрія	Дрібна макс. = 0,3 мм. Середня макс. = 0,6 мм Великий макс. = 0,8 мм
РН	12,5 ÷ 13,5
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Парогазопроникність(SD)	середня зернистість 0.23 м (макс. допустимий рівень 2 м ДІН 52 615)
Обмеження на викид летючих органічних речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/	Клас приналежності: А/с; VOC: 30 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 75 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 40 г/л

Колір Білий

Фасування 25 кг

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт класифікується як небезпечний відповідно до положень, зазначених у Регламенті (CE) 1272/2008 (CLP) та у його подальших модифікаціях та адаптаціях. Для зберігання та транспортування не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані: нова штукатурка повинна витримуватися щонайменше 30 днів для забезпечення повного карбонування. Ретельно очистити поверхню щіткою або видалити фарбу з метою усунення можливих частин, що відокремлюють: при відновлювальних роботах необхідно видалити можливі інфільтрації води. При пилевиділяючих стінах або штукатурці рекомендується використовувати склад CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS. Нанести шпателем із нерж. сталі ОЙКОС один чи два шари RASATURA CALCE залежно від бажаної товщини. Чекати 24 год перед нанесенням оздоблювальних матеріалів. Протягом перших 24÷48 годин після нанесення захистити поверхні від дощу.

Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за м², включаючи матеріал та роботу, за винятком будівельних риштувань.

Нотатки

Компанія Ойкос гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, Ойкос не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються поза рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Рекомендується попереднє дослідження з приводу відповідності кожного продукту окремо та в кожному окремому випадку.