

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС STERYLCALCE

Технічні Характеристики

STERYLCALCE компанії Ойкос - це мінеральна водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт на основі витриманого вапняного тіста з матовим ефектом. Завдяки своїй підвищеній лужності, STERYLCALCE має бактеріостатичний ефект, перешкоджаючи утворенню плісняви та бактерій. Матеріал надає поверхням теплі затінення, типові для оздоблень з «античним» ефектом, одержуваних при використанні продуктів на вапняній основі.

Сфера застосування

Внутрішні стіни

Підготовка поверхні

Поверхні повинні бути добре висушені та витримані: нова штукатурка має витримуватись як мінімум 30 днів для забезпечення повної карбонатації. Ретельно очистити поверхню щіткою або видалити фарбу з метою усунення можливих частин, що відокремлюють: при відновлювальних роботах, необхідно видалити можливі інфільтрації води або витоку. Для ідеального результату рекомендується безпосереднє нанесення складу на вапняну штукатурку або фарбу на вапняній основі, попередньо помити та стерти поверхню. Тільки у разі крайньої необхідності, можна нанести розведений до потрібної консистенції засіб CONSOLIDANTE PER CALCE для зміцнення обсипаючих і сильно абсорбуючих поверхонь.

В інтер'єрах можна нанести матеріал на пофарбовані поверхні, після попередньої перевірки на зчеплення. У випадку з неабсорбуючими поверхнями рекомендується обробити поверхню наждачним папером для надання шорсткості та поліпшення зчеплення, якщо цього недостатньо, обробити матеріалом RASATURA ALLA CALCE.

Спосіб нанесення

Нанести пензлем: перший шар, розведений на 20-25% питною водою; другий шар, через приблизно 4 години, розведений на 25÷30% питною водою.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	20÷30% питною водою.
Витрата	5 ÷ 8 кв.м/л у два шари, залежно від поглинаючої здібності поверхні
Інструменти для нанесення	Пензлик
Закріплювальні засоби	CONSOLIDANTE PER CALCE by OIKOS.



SCHEDA TECNICA /yc/00

Температура нанесення	+5 °C ÷ +36 °C (з відсноною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1,30 год (при температурі 20 °C із відсноною вологістю 75%)
Час повного висихання	24 год. (при температурі 20 °C із відсноною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні Показники: продукт

Склад	Вапняне молоко, наповнювачі, двоокис титану, неорганічні пігменти на основі оксидів заліза та барвників.
Питома вага	1,5 кг/л ± 3%
pH	12.5 ÷ 13.5
Температура зберігання	+2 °C ÷ +36 °C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.
Парогазопроникність (SD)	0,043 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52 615)
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас власності: A/a; VOC: 26 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 75 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Кольори	білий + кольори за кольоровою гамою згідно з кольоровою картою
Фасування	1 - 4 - 14 л
Попередження	Вапно - це натуральний матеріал з особливими характеристиками, естетичним ефектом та довговічністю, які вкрай залежать від навколишнього середовища. середовища, і навіть від особливостей підкладки.

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичні, ароматичні, розчини, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт класифікується як небезпечний відповідно до положень, зазначених у Регламенті (CE) 1272/2008 (CLP) та у його подальших модифікаціях та адаптаціях. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися



відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Поверхні повинні бути сухими та витриманими, нова штукатурка має витримуватись як мінімум 30 днів для забезпечення повної карбонатації. Ретельно очистити поверхню щіткою або видалити фарбу з метою усунення можливих частин, що відокремлюють: при відновлювальних роботах, необхідно видалити можливі інфільтрації води або витоку. Для ідеального результату рекомендується безпосереднє нанесення складу на вапняну штукатурку або фарбу на вапняній основі, попередньо помити та стерти поверхню. Тільки у разі крайньої необхідності нанести зміцнюючий, розведений до потрібної консистенції, засіб типу CONSOLIDANTE PER CALCE by OIKOS для зміцнення поверхонь, що обсіпаються і сильно абсорбують.

В інтер'єрах можна нанести матеріал на пофарбовані поверхні, після попередньої перевірки на зчеплення. У випадку з неабсорбуючими поверхнями рекомендується обробити поверхню наждачним папером для надання шорсткості та поліпшення зчеплення, якщо цього буде недостатньо, обробити матеріалом RASATURA ALLA CALCE by OIKOS.

Нанести STERYLCALCE by OIKOS пензлем: перший шар розведений на 20-25% питною водою; другий шар, приблизно через 4 години, розведений на 25-30% питною водою. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв. м., включаючи матеріал та роботу, будівельні рихтування не включені.

Нотатки

Компанія Ойкос гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, Ойкос не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.

