

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС SUPERMATT

Технічні характеристики

SUPERMATT – це екологічна, професійна фарба для інтер'єрів, без додавання формальдегіду, що володіє відмінною покривельністю та приємним гладким, матовим ефектом. Її спеціальне формулювання надає стінам відмінну паропроникність та забезпечує добробут всередині приміщень.

Фарба відрізняється гарною стійкістю до миття, чудовою покриваністю та високим ступенем білизни, завдяки чому вона є придатною для всіх стінових поверхонь, де потрібна висока стійкість до зносу та престижність естетичного ефекту, матовість та однорідність.

Немає необхідності у розведенні. Фарба ідеально підходить для нанесення розпилювачем, забезпечує швидке нанесення, не створює проблем зі стиками, оптимізуючи робочий час.

- СУПЕР-МИЮЧА
- ВИСОКА ПОКРИВЕЛЬНІСТЬ
- МАТОВА



Сфера використання

Внутрішня стіна.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS. Для збільшення покривності циклу нанести пігментований ґрунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS. Почекати, як мінімум, 6 годин, перш ніж перейти до нанесення оздоблювальних продуктів.

Спосіб нанесення

Ретельно перемішати матеріал перед використанням. Нанести два шари SUPERMATT з інтервалом між шарами 4-6 годин. Матеріал розведення не вимагає, але можна додати до 5% питної води для полегшення нанесення. Для отримання однорідного оздоблення рекомендується нанести матеріал розпилювачем або валиком гарної якості для внутрішніх фарб. Можна нанести пензлем, звертаючи особливу увагу отримання однорідного нанесення.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Валиком чи пензлем: готовий до застосування, макс. 5% питною водою Airless: макс. 5% сопло NEA 413-415 (0,013-0,015 дюйм), 120-130 Атм. HVLP: макс. 5% (Сопло 1,6-1,8 мм)
Витрата	4-7 кв.м/л у два шари
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик або розпилювач
Закріплювальні засоби	NEOFIX, CRILUX, IL PIGMENTATO компанії OIKOS.
Температура нанесення	+5°C - +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час тактильного висихання	2 - 4 години (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час висихання для миття	7 днів (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	36 годин (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Можливість перефарбовування	через 6 годин (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії з органічними та неорганічними пігментами та спеціальними добавками, що полегшують процес нанесення та утворення плівки.
Питома вага	1,4 кг/л +/-3%
pH	8,5 - 9
В'язкість	5.000-6.000 CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2°C - +36°C. Боїться морозу
Стійкість до миття	Клас 2 (UNI EN ISO 11998:2006)
Паропроникність (Sd)	ВИСОКА: Sd 0,0152 м(UNI EN ISO 7783-2:2012)
Обмеження на викид ЛетучихОрганічних речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/a; VOC = 25 г/л; Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Колір	Білий + кольори картки
Фасування	1 - 4 -10 -14 л (за запитом та фасування по 1000 л)

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, хлоровмісних розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та пересування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Ретельно очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У разі поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний ізолюючий засіб на основі акрилових смол типу CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS, або для збільшення покривельності циклу нанести пігментований ґрунт типу IL PIGMENTATO компанії OIKOS. Через 6 годин нанести в два шари екологічну, професійну фарбу для інтер'єрів із стійкістю до миття у класі 2, з відмінною паропроникністю та покриваністю, без додавання формальдегіду типу SUPERMATT by OIKOS. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв. м., включаючи матеріал та роботу.

Рекомендації для використання та зберігання

Ретельно перемішати перед використанням. Для розведення використати виключно питну воду. Нерозведений матеріал можна зберігати у тарях відповідної ємності. Тари повинні бути чисті, щільно закриті та захищені від морозу та надмірної спеки.

Сприйняття Білого (або іншого кольору) з боку ока може відрізнитися, якщо порівнювати матеріали різного характеру. Даний аспект дуже важливий у тому випадку, якщо на ту саму стіну хочеться нанести 2 різних матеріали однакового кольору. Рекомендується не застосовувати різні партії відколерованого матеріалу при фарбуванні однієї і тієї ж стіни.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.