

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ULTRASATEN

Опис

ULTRASATEN – це емаль для стін, що дозволяє легко змивати плями, екологічна, покривна, супермиюча, стійка до утворення подряпин та абразивної дії. Продукт стійкий до будь-якого виду плям: бризок безалкогольних напоїв, кави, соусів, фруктових соків, бруду, а також дитячих малюнків на стінах. Ідеально підходить для приміщень, де необхідне постійне прибирання, а також для зон з високою прохідністю - таких як сходи, коридори, кухня та дитяча кімната.

Матеріал пройшов усі випробування, передбачені нормативами UNI 11021:2002 «Продукти та системи для фарбування приміщень, в яких можуть бути продукти харчування».

Є в гамі понад 3000 кольорів і має 3 ступені глянце: матовий, сатиновий та глянцевий.

Сфера використання

Для внутрішніх стін, що піддаються сильному зносу або забруднення, або як основа для декоративних продуктів.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS. Зачекати мінімум 6 годин до фарбування. Для оптимізації циклу покриття нанести пігментований ґрунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS. У випадку, коли необхідно отримати гладкий декоративний ефект, поверхню, що фарбується, попередньо можна вирівняти за допомогою STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS.

Спосіб нанесення

Нанести два шари ULTRASATEN з інтервалом 4 - 6 годин, розбавивши емаль для обох шарів питною водою на 20-25%. ULTRASATEN можна наносити пензлем, валиком або розпилювачем. Цей продукт саморозтікається, на якому не залишаються сліди від роботи пензлем або валиком.

Змішавши 4 літри Ultrasaten (глянцевий, сатинований, матовий) з 1 літром Bimax 03 база TR, за допомогою цього складу можна отримати різні декоративні ефекти:

Ефект піщаної поверхні (Sabbaiato): на гладку поверхню нанести нерегулярними мазками звичайним або великим пензлем один шар суміші ULTRASATEN/Biatax, розведених водою на 20-25%. За кілька хвилин обробити поверхню пензлем без матеріалу для акцентування ефекту. Якщо поверхня вкрита матеріалом недостатньо, її можна пофарбувати другим шаром через 4-6 годин після нанесення першого шару. Витрата може варіюватись залежності від кількості матеріалу, що наноситься. Витрата 9-10 кв.м/л.

Ефект цього виду нанесення можна посилити ефектом зоряного саява, додавши дві банки Decorglitter на кожен літр суміші, що одержується.

Ефект Тканини/Рогожі (Le Trame): на гладку поверхню нанести ґрунт FondoMurales. Після висихання нанести пензлем один шар суміші ULTRASATEN/Biatax, розведених водою на 15%, намагаючись завершити кінцеве нанесення, мазками в горизонтальному напрямку, після чого відразу ж обробити поверхню щіткою Tampone Millerighe (арт.133) в тому ж напрямку. Для видалення можливих дефектів, пов'язаних з утворенням згустків матеріалу, поверхню можна додатково обробити перед повним висиханням шпателем із зубцями Spatola Dentata (арт. A01). Після висихання першого шару нанести матеріал у тому ж горизонтальному напрямку, але обробити після нанесення щіткою Tampone Millerighe вже у вертикальному напрямку, використовуючи після цього шпатель із зубцями для видалення згустків. Рекомендується часто знімати надлишки матеріалу з інструменту щітка Tampone Millerighe, щоб уникнути утворення згустків. Витрати 4-5 кв.м/л.

Ефект цього виду нанесення можна посилити ефектом зоряного саява, додавши одну банку Decorglitter на кожен літр суміші, що одержується.

Ці ефекти можуть бути основою для нанесення інших декоративних матеріалів OIKOS, збільшуючи тим самим гаму отримуваних декоративних ефектів. У цьому випадку рекомендується використовувати поєднання Biatax з ULTRASATEN у його MATOBOMU варіанті.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	на 20 - 25% питною водою, ефект Тканини/Рогожі 15%
Витрата	9-11м ² /л у два шари, ефект Тканини/Рогожі 4-5м ² /л, ефект піску 9-10м ² /л
Інструменти для нанесення	Пензель, валик або розпилювач (з соплом 1,7 мм), щітка Tampone Millerighe

Закріплювальні засоби	CRILUX, NEOFIX, ILPIGMENTATO компанії OIKOS.
Температура нанесення	+5°C - +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 1,30 години (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	4 дні (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	Акрилові смоли у водній дисперсії з органічними та неорганічними пігментами та спеціальними добавками, що полегшують процес нанесення та утворення плівки.
Питома вага	Глянсовий: 1,24; Сатинований: 1,3; Матовий: 1,37 kg/l +/- 3% (Білий)
pH	8 - 9,5
В'язкість	10.000 - 20.000 +/-5% CPS Брукфілд (RVT 20оборотів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2°C - +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	B - s1, d0 (UNI EN 13501-1:2019)
Водопоглинання W24	W3 Низьке поглинання (UNI EN 1062-3:2001)
Парогазопроникність (SD)	V1 Висока паропроникність (UNI EN ISO7783-2:2001)
Стійкість до миття	Клас 1 миття (UNI EN ISO 11998:2006)

**Обмеження на викид
Летучих Органічних
Речовин (VOC), згідно з
Директивою 2004/42/CE**

Клас приналежності: Satinato/Opaco: A/a;
VOC: 28 г/л (максимум); Обмеження: 30 г/л.
Lucido: A/b; VOC: 80 г/л (максимум);
Обмеження: 100 г/л.

Колір

Білий + кольори за колірною карткою Interior, RAL,
NCS

Фасування

1 – 4 – 10 л

Сертифікати

UNI 11021:2002 «Продукти і системи для
фарбування приміщень, в яких можуть
перебувати продукти харчування».

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, хлоровмісних розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування непередбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Якщо поверхня сильно вбирає або осипається, нанести закріплювач на основі акрилових смол типу CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS, або для оптимізації циклу покриття нанести ґрунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS. Через 6 годин нанести два шари екологічної емалі для стін типу ULTRASATEN, супермиюча (клас 1). Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв. м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, міститься в даному технічному описі надано найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

SCHEDA TECNICA us/04

Не дивлячись на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.